

Brander Isofix

OMSCHRIJVING	Grondeermiddel met isolerende eigenschappen voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het isolerend gronderen van licht tot sterk zuigende ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen. In het bijzonder geschikt voor het isoleren en gronderen van vergeelde gipskartonplaten. Het vastzetten van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht poederen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Goede isolerende werking• Nivelleert onregelmatig zuigende ondergronden• Goede fixerende werking• Af te werken met dispersieverven• Niet verzeepbaar• Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l)
KLEUREN EN GLANS	Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat
VERPAKKING	Jerrycan van 1 liter en 5 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,01 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 32 vol.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Kleefvrij na : 1-2 uur Overschilderbaar na : ca. 24 uur
RENDEMENT	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 8-11 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden. Zie ook Brander Informatieblad 1391.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Brander Isofix

SYSTEMEN

ISOLEREN

Sterk zuigende ondergrond

- 1 laag onverdunde Brander Isofix.

Licht tot matig zuigende ondergrond

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater
- 1 laag Brava Isotex.

Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.
- 1 laag Brava Isotex.

GRONDEREN / FIXEREN

Sterk zuigende ondergrond

- 1 laag onverdunde Brander Isofix.

Licht tot matig zuigende ondergrond

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.

Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Kwast

Blokwitter.

Verdunning

Afhankelijk van de toepassing onverdund tot 1:4 verdund. Zie rubriek 'Systemen'.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik, met water.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Isofix.

HOUDBAARHEID

ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390