

# Brander Streichgrund

<b>OMSCHRIJVING</b>	Oplosmiddelvrij, kwartshoudend voorstrijkmiddel voor binnen op basis van acrylaatcopolymer.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het verkrijgen van een goede hechting van de structuurpleister met de ondergrond. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen elementen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen, mits vlak en glad.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geeft de ondergrond de juiste stroefheid voor een goede spaanapplicatie van structuurpleisters</li><li>• Dekkend en kleurend</li><li>• Kwartsstructuur</li><li>• Waterdampdoorlatend</li><li>• Niet verzeepbaar</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Oplosmiddelvrij (VOC &lt; 1 g/l)</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit en vrijwel alle kleuren (onder voorbehoud van kleine kleurafwijkingen). Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic emmer van 5 en 10 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,7 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 55 vol.% Vlampunt : niet van toepassing  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Kleefvrij na : ca. 2 uur Af te werken na : ca. 6 uur
<b>RENDEMENT</b>	4-5 m <sup>2</sup> /liter, mede afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product. Zie ook Brander Informatieblad 1391.

# Brander Streichgrund

## VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.  
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

## SYSTEMEN

### Voorbehandeling

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschil verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond glad en vlak pleisteren.  
Aanbevolen resultaat voor minerale ondergronden:
  - Groep 0 bij afwerking van sierpleisters met een korrelgradatie < dan 1 mm.
  - Groep 1 bij afwerking van sierpleisters met een korrelgradatie > dan 1 mm.Aanbevolen resultaat voor gipskarton- en gipsvezelplaten:
  - Niveau A bij afwerking van sierpleisters met een korrelgradatie < dan 1 mm.
  - Niveau B bij afwerking van sierpleisters met een korrelgradatie > dan 1 mm.Zie hiervoor de Brander systeembladen 4933 en 4946.

### Afwerking

- Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Het geheel voorzien van een laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Tango of Brava Salsa.

### Noot 1

- Op vergeelde gipskartonplaten of ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.

### Noot 2

- Voor uitgebreide systeeminformatie wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Verfrol / kwast

Verdunning : max. 5% leidingwater.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Streichgrund.

## HOUDBAARHEID

Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

# Brander Streichgrund

**REFERENTIES****Informatieblad****nummer**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

1390

Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden

1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.