

Brander Stucco Metallic

OMSCHRIJVING	Decoratieve pleister met sprankelend stucco metallic-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.															
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op minerale ondergronden die vlak en glad gepleisterd zijn.															
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk, soepel en economisch te verwerken• Stucco Metallic-effect in twee lagen (afhankelijk van de kleur)• Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300• Geurarm• Licht reinigbaar															
KLEUREN EN GLANS	<p>26 tinten. Controleer voor het gebruik de kleur.</p> <p>Het visuele effect is optimaal wanneer het licht rechtstreeks (dus haaks en niet als strijklicht) op het object valt. Hoe feller de verlichting, des te meer effect. Weinig licht of strijklicht heeft als gevolg dat het effect nauwelijks zichtbaar is.</p> <p>Door de specifieke applicatiemethode kan het resultaat enigszins afwijken van de referentiestalen. In verband hiermee wordt aanbevolen eerst een proefvlak op te zetten. Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toe te passen.</p> <p>Metallic glans.</p>															
VERPAKKING	Plastic emmer van 2,5 liter.															
BASISGEGEVENS	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,27 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>:</td><td>ca. 61 gew. %</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>:</td><td>niet van toepassing</td></tr></table> <p>Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.</p> <table><tr><td>2° laag aanbrengen na</td><td>:</td><td>4-6 uur</td></tr><tr><td>Doorgedroogd na</td><td>:</td><td>24 uur</td></tr></table>	Dichtheid	:	ca. 1,27 kg/dm ³	Percentage vaste stof	:	ca. 61 gew. %	Vlampunt	:	niet van toepassing	2° laag aanbrengen na	:	4-6 uur	Doorgedroogd na	:	24 uur
Dichtheid	:	ca. 1,27 kg/dm ³														
Percentage vaste stof	:	ca. 61 gew. %														
Vlampunt	:	niet van toepassing														
2° laag aanbrengen na	:	4-6 uur														
Doorgedroogd na	:	24 uur														
RENDEMENT	Van het complete Brander Stucco Metallic systeem: 3-5 m ² /liter.															
	<p>Opmerking Om barstvorming van Brander Stucco Metallic te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.</p>															

Brander Stucco Metallic

ONDERGROND- CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 30°C.
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfers verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond glad en vlak pleisteren.
Aanbevolen resultaat voor minerale ondergronden:
 - Groep 1.Aanbevolen resultaat voor gipskarton- en gipsvezelplaten:
 - Niveau B.Zie hiervoor de Brander systeembladen 4933 en 4946.

Brander Stucco Metallic systeem

- Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Na droging Brander Stucco Metallic aanbrengen met de grote Stucco spaan in verschillende richtingen en wel zodanig dat het gehele oppervlak voorzien wordt van Brander Stucco Metallic. Bij deze eerste laag moet al een belangrijk deel van de dekking tot stand zijn gekomen, zodat volledige dekking bij de tweede laag wordt verkregen.
- Na droging met de (kleine) Stuccospaan kruislings en overlappend een dunne laag Brander Stucco Metallic aanbrengen. Na enige tijd aandrogen met een schone Stucco spaan nogmaals kruislings (in verschillende richtingen) licht over het behandelde oppervlak strijken om rillen weg te nemen.

Opmerking

- Om een fraai resultaat te bereiken is het van belang egaal en regelmatig te werken. De resultaten van decoratieve effecten kunnen per persoon verschillen, zorg daarom dat de werkwijze hierop aangepast wordt. Maak indien nodig een eigen monster zodat het effect geen discussie oplevert met de opdrachtgever.

Brander Stucco Metallic

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK****Gereedschap**

Grote Stucco spaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.

Kleine Stucco spaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Metallic.

**AANVULLENDE
GEGEVENS****Belastbaarheid**

Het Brander Stucco Metallic systeem is alleen toe te passen in droge ruimten.

Schrobklasse

Conform NEN EN 13300 is de schrobklasse na een maand drogen bepaald.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

REFERENTIES**Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390