

# Brander Stucco Finish Matt

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen, blanke lak voor binnen op basis van acrylaatdispersie. Toe te passen als afwerking van Brander Stucco systemen.																		
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Beschermende afwerklaag op de decoratieve pleisters Brander Stucco Gloss, Brander Stucco Matt en Brander Stucco Beton. Ook te gebruiken als extra beschermlaag op delen van wanden die onderhevig zijn aan een zwaardere belasting.																		
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleurloos</li> <li>• Gemakkelijk te reinigen</li> <li>• Gemakkelijke verwerking</li> <li>• Snelle droging</li> <li>• Reukarm</li> <li>• Kras- en slijtvast</li> </ul>																		
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Blank. Mat.																		
<b>VERPAKKING</b>	Blik van 1 liter.																		
<b>BASISGEGEVENS</b>	<table> <tr> <td>Dichtheid</td> <td>:</td> <td>ca. 1,03 kg/dm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Percentage vaste stof</td> <td>:</td> <td>ca. 28 vol. %</td> </tr> <tr> <td>Vlampunt</td> <td>:</td> <td>niet van toepassing</td> </tr> </table> <p><b>Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b></p> <table> <tr> <td>Stofdroog na</td> <td>:</td> <td>ca. 1 uur</td> </tr> <tr> <td>Kleefvrij na</td> <td>:</td> <td>ca. 2 uur</td> </tr> <tr> <td>Overschilderbaar na</td> <td>:</td> <td>ca. 4 uur</td> </tr> </table>	Dichtheid	:	ca. 1,03 kg/dm <sup>3</sup>	Percentage vaste stof	:	ca. 28 vol. %	Vlampunt	:	niet van toepassing	Stofdroog na	:	ca. 1 uur	Kleefvrij na	:	ca. 2 uur	Overschilderbaar na	:	ca. 4 uur
Dichtheid	:	ca. 1,03 kg/dm <sup>3</sup>																	
Percentage vaste stof	:	ca. 28 vol. %																	
Vlampunt	:	niet van toepassing																	
Stofdroog na	:	ca. 1 uur																	
Kleefvrij na	:	ca. 2 uur																	
Overschilderbaar na	:	ca. 4 uur																	
<b>RENDEMENT</b>	<p>Afhankelijk van de structuur van de ondergrond</p> <table border="1"> <tr> <td>Op Brander Stucco Gloss</td> <td>6-7 m<sup>2</sup>/liter</td> </tr> <tr> <td>Op Brander Stucco Beton</td> <td>7-8 m<sup>2</sup>/liter</td> </tr> <tr> <td>Op Brander Stucco Matt</td> <td>9-10 m<sup>2</sup>/liter</td> </tr> </table> <p>Het rendement van een tweede laag zal gunstiger zijn dan het rendement van de eerste laag.</p>	Op Brander Stucco Gloss	6-7 m <sup>2</sup> /liter	Op Brander Stucco Beton	7-8 m <sup>2</sup> /liter	Op Brander Stucco Matt	9-10 m <sup>2</sup> /liter												
Op Brander Stucco Gloss	6-7 m <sup>2</sup> /liter																		
Op Brander Stucco Beton	7-8 m <sup>2</sup> /liter																		
Op Brander Stucco Matt	9-10 m <sup>2</sup> /liter																		
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	<p>Ondergrond volledig afgebonden en droog.          Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.          Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.          Zie ook Brander Informatieblad 1391.</p>																		

# Brander Stucco Finish Matt

<b>VERWERKINGS- CONDITIES</b>	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid minimaal 50% en maximaal 85%.
<b>SYSTEMEN</b>	<p><b>Brander Stucco systeem met Brander Stucco Finish Matt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breng Brander Stucco Beton, Brander Stucco Gloss of Brander Stucco Matt aan zoals is aangegeven in het betreffende kenmerkenblad.</li> <li>• Na droging afwerken met Brander Stucco Finish Matt. Een optimale reinigbaarheid wordt verkregen met twee lagen Brander Stucco Finish Matt.</li> </ul> <p><b>Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het effect van Brander Stucco Beton, Brander Stucco Gloss en Brander Stucco Matt wordt beïnvloed door het aanbrengen van Brander Stucco Finish Matt.</li> </ul>
<b>INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK</b>	<p>Voor gebruik goed roeren.</p> <p><b>Rol / kwast</b></p> <p>Verdunning : Geen, is gebruiksklaar. Zonodig enkele procenten leidingwater toevoegen.</p> <p><b>Reiniging gereedschap</b></p> <p>Direct na gebruik reinigen met leidingwater. Residu op de juiste wijze afvoeren.</p>
<b>VEILIGHEIDS- MAATREGELEN</b>	Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Finish Matt.
<b>AANVULLENDE GEGEVENS</b>	<p><b>Belastbaarheid</b></p> <p>Het Brander Stucco systeem, inclusief de Brander Stucco Finish Matt, is toe te passen in natte ruimten (badkamers en keukens), met uitzondering van delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten.</p>
<b>HOUDBAARHEID</b>	Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
<b>REFERENTIES</b>	<p><b>Informatieblad</b></p> <p>Toelichting op de Brander kenmerkenbladen</p> <p style="text-align: right;"><b>nummer</b> 1390</p>

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.